

المواصفات والاستخدامات :

ايزو برايمر سائل بيتوميني يسد ثغوب الأسطح مثل الأسطح البيتونية ، و عند استخدامه يحسن من خاصية لصق المواد التي ستطبق على الأسطح
ننصح باستخدام ايزو برايمر في كل تطبيقات مواد ايزوبيت و التي يستخدم فيها اللهب و رقائق لاصقة. تتطابق هذه المادة مع ASTM D-41

التطبيق :

- يجب تحريك ايزو برايمر بشكل شامل و حتى يصبح متجانس قبل تطبيقه على الأسطح بواسطة فرشاة أو رول أو بخاخ يستخدم بنسبة 300 غ م 2 في حال استخدام الفرشاة أو الرول ، أما في حال استخدام بخاخ فيستخدم بنسبة 200 غ/م 2
- يجب أن تكون المنطقة التي يتوجب استخدام ايزو برايمر عليها نظيفة وخالية من الشحوم و الزيت و الغبار .. الخ
- كما يجب أن يكون البيتون جافاً على الأقل ثمانية أيام قبل استخدام البرايمر .
- بعد الجفاف ، يجب معالجة الأماكن الباهتة اللون على السطح و تترك لتجف
- قم بتجهيز فقط المناطق التي سيتم تغطيتها بالبرايمر في يوم واحد .
- يجب تنظيف الأدوات بالنفط أو الكاز .

زمن الجفاف :

(24) ساعة هذا يعتمد على أحوال الطقس المحلية من زمن تطبيق المادة .

التعبئة :

متوفر سطل سعة 16 كغ أو برميل سعة 180 كغ .

الخواص القياسية لمادة ايزوبرايمر

اللون بعد الجفاف	اسود
الوزن النوعي	0.8-0.9
التغطية	300 غ/م ² بالفرشاة أو الرول 200 غ/م ² بالبخاخ
السمية	بحسب ال UN لعام 1992 سائل قابل للاشتعال - غير سام
نقطة الاشتعال	65 درجة مئوية - فئة (3) - خطر ابتدائي
درجة الحرارة التي يمكن إن يعمل بها	5+ مئوية-فئة (3) حتى 50+ درجة مئوية
التخزين	أعد احكام الحاويات بعد استخدامها
منتجات سائلة	قم بتحريكها جيداً قبل الاستخدام

التخزين :

تختلف بحسب المنتج والطقس وعادة لا تتجاوز الـ 24 شهراً

إنتاج شركة إيزوبيت لصناعة المواد العازلة (خالد سنجاب وشركاه)

سوريا - دمشق - هاتف : 011-211 5444 / 011-216 5444

موبايل : 0932744002 / 0932744004 www.isobitsy.com