



**EN - Description: STERN ACRYLIC SILICONIZED SEALANT is one-component, paintable, odorless, flexible, solvent-free acrylic based sealant. Easy application. Can be easily smoothed and levelled out. Keeps flexibility quite a while after curing.**

**Application area & Features:**

Used for sealing joints and small cracks in wooden and parquet floor, PVC doors and windows, aluminium, closet, tiles and ceramics, brick and concrete.

**Instructions For Use:** Make sure the surface to be applied is dry and clean, free of dust and grease. Stick both sides of surface with tapes. Cut the cartridge tip and place it in the gun. Cut the cannula tip and insert into the cartridge. Apply the mastic. Smooth mastic with water after application and remove tapes. Protect against water for 24 hours after application.

**Safety:** Keep away from reach of children. Avoid contact with eyes. Do not inhale. Avoid freezing. Store in a cool and dry place. Shelf Life: 15 months. Production date is on the product.

الوصف: مانع التسرب الأكرليكي السليكوني من ستيرن هو مانع تسرب أحادي المكون، قابل للطلاء، عديم الرائحة، مرن، وخال من المذيبات، ذو أساس أكرليكي سهل الاستخدام. يمكن تنعيمه وتساويته بسهولة. يحافظ على مرونته لفترة طويلة بعد المعالجة.

**مجال الاستخدام والميزات:**

يستخدم لسد الفواصل والشقوق الصغيرة في الأرضيات الخشبية والباركيه، وأبواب ونوافذ PVC، والألمنيوم، والخزائن، والبلاط والسيراميك، والطوب والخرسانة.

**طريقة الاستخدام:**

تأكد من أن السطح المراد تطبيقه جاف ونظيف، وخال من الغبار والشحوم. ألصق جانبي السطح بشريط لاصق. اقطع طرف الخرطوشة وضعه في المسدس. اقطع طرف القنية وأدخله في الخرطوشة. ضع المعجون. امسح المعجون بالماء بعد الاستخدام وأزل الأشرطة اللاصقة. احم من الماء لمدة 24 ساعة بعد الاستخدام.

السلامة: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تجنب ملامسة العينين. لا تستنشقه. تجنب التجمد. يُحفظ في مكان بارد وجاف. مدة الصلاحية: ١٥ شهراً. تاريخ الإنتاج موجود على المنتج.

## TECHNICAL DATA

(23°C RH %50)

CHEMICAL BASIS	Acrylic Dispersion	N521	WHITE
SKIN FORMING TIME	15-45 min	N522	BLACK
COMPLETE CURING TIME	1-2 mm per day	N523	BROWN
DENSITY	1.62 g/cm <sup>3</sup> ±0,01	N524	GREY
pH	7,5-9	310 ml / 24 pcs/ctn Cartridge	
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C / +40°C		
STORAGE TEMPERATURE	+5°C / +35°C		

N521	ابيض
N522	اسود
N523	بني
N524	رمادي
٣١٠ ملم / ٢٤ قطعة	

تشتت الأكرليكي	الأساس الكيميائي
١٥-٤٥ دقيقة	وقت تكوين الجلد
١-٢ مم يومياً	وقت المعالجة الكاملة
١,٦٢ غ/سم <sup>3</sup> ± ٠,٠١	الكثافة
٧,٥-٩	الرقم الهيدروجيني
٤٠+ درجة مئوية	درجة حرارة الاستخدام
٣٥+ درجة مئوية	درجة حرارة التخزين

## المواصفات الفنية

(٢٣ درجة مئوية، رطوبة ٥٠٪)